

## أثر التقادم الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC)<sup>1</sup>

علي عبده السيد\*

\* أستاذ، دكتور، مهندس في قسم هندسة الطاقة الكهربائية- كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية- جامعة دمشق. (Orchid iD<https://orcid.org/0000-0003-4577-650X>).

### الملخص:

استخدمت المواد البوليمرية كمواد عازلة في كابلات التوتر المنخفض والمتوسط والعالي وفي صناعة علب النهاية وعلب الوصل منذ وقت طويلاً. وبدأت تأخذ هذه المواد مكان العازل التقليدية السيراميكية نظراً لما تتمتع به من خواص كهربائية وفيزيائية جيدة كخاصية صد الماء والخفة والمرنة وعدم قابلية الكسر وسهولة النقل والتركيب. يستخدم في صناعة الكابلات الكهربائية: البولي فينيل كلوريد (PVC)، والبولي أيتيلين (PE)، والبولي أيتيلين المشبك (XLPE). حيث تستخدم مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) في عزل كابلات التوتر المنخفض، بينما تستخدم مادة البولي أيتيلين في عزل كابلات التوتر المتوسط والعالي وذلك لما تتحققه هذه المواد من خواص كهربائية جيدة.

يتعرض البولي فينيل كلوريد (PVC) في الحياة العملية إلى كافة الظروف المحيطة من حرارة وتلوث ورطوبة وضغط، وتؤثر هذه الظروف على خواصه. لذلك تمأخذ عدد من العينات من البولي فينيل كلوريد (PVC) وتعريفها للتقادم الحراري لأزمنة مختلفة ثم أجريت دراسة على الخواص الكهربائية للعينات المقامة حرارياً ومقارنتها مع العينة العذراء (الشاهد).

تمت مناقشة الخواص الكهربائية مع زيادة فترة التقادم في الفرن الحراري وشرح الأسباب المؤدية لتلك التغيرات التي طرأت على الخواص المذكورة.

**الكلمات المفتاحية:** توتر عالي، ثابت العزل، خواص البولي فينيل كلوريد الكهربائية، التقادم الحراري.

تاريخ الإيداع: 2023/1/4

تاريخ القبول: 2023/2/1



حقوق النشر: جامعة دمشق - سوريا،  
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب

CC BY-NC-SA

## The effect of thermal aging on the electrical properties of polyvinyl chloride<sup>1</sup> (PVC)

ALI Abdo ALSAYED\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup>. Professor in Electric Power Department - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - University of Damascus.

( Orchid ID <https://orcid.org/0000-0003-4577-650X> )

### Abstract:

Polymeric materials have been used as insulation materials in medium and high voltage cables and in the manufacture of end boxes and junction boxes for a long time. These materials began to take the place of traditional ceramic insulators due to their good electrical and physical properties such as hydrophobicity, lightness, flexibility, non-fracture and ease of transportation and installation. One of the most important materials, which is used in the manufacture of electrical cables are: polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), and clamp polyethylene (XLPE). Where polyvinyl chloride (PVC) is used to insulate low voltage cables, while we use polyethylene to insulate medium and high voltage cables due to the good electrical and non-electrical properties of these materials.

In practical life, organic materials are exposed to all environmental conditions such as heat, pollution, moisture and pressure. These conditions affect the properties of organic materials and decline in these properties. Therefore, a number of PVC samples were taken and subjected to thermal aging for different times from one sample to another. Then a study was conducted on the electrical and mechanical properties of the thermally treated samples and compared with the virgin sample (the witness).


The electrical and mechanical properties are discussed with the increase in the aging period of the oven and the reasons, which caused these changes in the mentioned properties, are explained.

**Key words:** High voltage, PVC's electrical properties, thermal aging,

Received: 4/1/2023  
Accepted: 1/2/2023



**Copyright:** Damascus University- Syria, The authors retain the copyright under a CC BY- NC-SA



الشكل (2) كيفية بلمرة الفينيل كلوريد

يبلغ الإنتاج العالمي السنوي لفينيل كلوريد حوالي 17 مليون طن في عام 1985 وأكثر من 26 مليون طن في عام 1995 حيث أن أكثر من 64% منه ينتج في أوروبا وأمريكا. إن حوالي 95% من إنتاج العالم من فينيل كلوريد يستخدم لإنتاج البولي فينيل كلوريد.

#### 1- تاريخ بولي فينيل كلوريد:[1]


اكتشف البولي فينيل كلوريد في القرن التاسع عشر أولاً في عام 1835 وذلك من قبل العالم (ريغالت) ثم في عام 1872 من قبل العالم (بومان) وفي كل الاكتشافين ظهر البوليمر كمادة بيضاء صلبة داخل قوارير فينيل كلوريد التي تركت معرضة لضوء الشمس. وفي مطلع القرن العشرين حاول العالم الروسي (أوستروميسلوسكي) استعمال البولي فينيل كلوريد في المنتجات التجارية لكن الصعوبات التي واجهته في معالجته كانت كبيرة وأحياناً كان يحصل على بوليمر هش.

في عام 1926 طور (سيمون) طريقة لمعالجة البولي فينيل كلوريد بمزجه بالمضادات المختلفة والنتيجة كانت مادة أكثر مرنة وسهولة في التصنيع وهذه الطريقة جعلت منه مادة ذات استعمال واسع في كل جوانب الحياة. كل هذه الأبحاث ساعدت في اكتشاف البنية الجزيئية للبولي فينيل كلوريد وطرق تحضيره والشكل التالي يوضح بنية كل من البولي فينيل كلوريد (PVC) والبولي إيتيلين (PE):

#### المقدمة:

البولي فينيل كلوريد (PVC) [1] هو مادة بلاستيكية شائعة الاستعمال وهو من أكثر المنتجات المستخدمة في الصناعة الكيميائية. ويعتبر البولي فينيل كلوريد من أقدم اللدائن البلاستيكية الحرارية وقد تطور في السنوات الخمسين الأخيرة ليصبح أكثر المواد البلاستيكية استخداماً ويعود السبب في هذا إلى قابلية انسجامه مع عدد كبير من المواد المضافة إليه لتعديل خواصه. وفي السنوات الأخيرة قد استبدل البولي فينيل كلوريد مكان مواد إنشائية كثيرة في العديد من المناطق على الرغم من وجود مخاوف حول تأثير البولي فينيل كلوريد على البيئة و الصحة البشرية.







يعتبر هذا البوليمر غير مستقر اتجاه الضوء والحرارة وهذا يؤدي إلى تغيرات واسعة في البنية وذلك بسبب إزالة HCl وهذا يؤثر أيضاً على خواصه الفيزيائية والكيميائية، ولكن فيما بعد تم تعديل خواصه الفيزيائية والكيميائية وذلك بخلطه مع بعض المواد الكيميائية أثناء تحضيره.



الشكل (1) البنية الجزيئية للبولي فينيل كلوريد

يحضر بوليمر البولي فينيل كلوريد من مونومير كلور الفينيل، وهو مركب هام جداً في الصناعة. (البوليمر هو المركب الكيميائي الذي ينتج جزيئه من تكرار لمجموعة ذرات بطلق عليها المونومير (حادي الحد) وهي جزيئة بسيطة قادرة على الاتحاد مع جزيئات مماثلة لها أو مختلفة عنها لتشكل البوليمر)، والشكل التالي يوضح كيفية بلمرة الفينيل كلوريد:

## أثر التقادم الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC)



#### الشكل (4) البنية الجزيئية ل PVC

٣- خواص البولي فينيل كلوريد (PVC):  
يتمتع البولي فينيل كلوريد بالمواصفات التالية:

60 - 105 °C (61.1 - 105.0 °F)


0.4 cal/cm<sup>2</sup> at 25°C = 1

(14-12) *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* - 5

0.6x80

٣٠ ستاب (مورس، سوسيي):


#### ٤- استخدام البولي فينيل كلوريد [٧]



### الشكل (3) مقارنة بين جزء PVC وجزء PE

## 2- التركيب الكيميائي للبولي فينيل كلوريد: [1]

تعلق صفات البولي فينيل كلوريد PVC الميكانيكية والفيزيائية على تركيبه وعلى طرق إنتاج هذا المركب. وتحدد الصفات الكيميائية للبولي فينيل كلوريد المتجانس بالبنية الكيميائية الأساسية لجزيء البوليمير ولكن من الأكيد أن بعض الصفات الكيميائية (الثبوتية الحرارية) تتأثر بوجود عدم انتظام في البنية مثل السلالس الجانبية وعدم الإشباع. يتميز البولي فينيل كلوريد بوزن جزيئي كبير، ففي درجات الحرارة العادية فإن عدد كبير من المركبات العضوية ليس لها تأثير عليه أما المركبات التي تؤثر عليه هي الهيدروكربونات العطرية الكلورية وبعض الاستيرات. وفيما يلي الصيغ الكيميائية للبولي فينيل كلوريد:



الشكل (6) المتانة الكهربائية لبعض المواد العازلة

- 5- أهم صفات البولي فينيل الكلوريد:**
- مقاوم للاحترق ولكن يلين مع ارتفاع درجة الحرارة.
  - متانة كيميائية جيدة، (متين ضد الانفراغات الجزئية
  - كما أنه مقاومة للأوزون والأحماس والفلويات والكحول ومعظم المحاليل). يوضح الجدول (2) المتانة الكيميائية للبولي فينيل الكلوريد ولبعض العوازل و مقاومتها للأملاح والأسيدات.

الجدول (2) مقارنة بين بعض المواد العازلة من حيث الصفات الكيميائية

Plastics	Relative resistance				
	Organic Solvents	Salts	Alkali	Acids	Oxidizing agents
Nylon 66	7	10	7	3	2
PC	6	10	1	7	6
Polyester (chemical resistant)	6	10	4	7	6
PE	5	10	10	10	8
Poly-fluorocarbon	10	10	10	10	10
Polymethyl methacrylate	4	10	7	9	4
PP	5	10	10	10	8
PS	2	10	10	10	4
PU	8	10	6	6	4
	4	10	9	10	6
	6	10	10	10	9

أثر التقليد الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC) يستخدم البولي فينيل كلوريد في عزل الأبنية والمعادن والألياف الزجاجية و لإنتاج ورق الجدران و عوازل للأرض و في صناعة الأقمشة المشمعة وكل استخدام له طريقة تحضير خاصة.



الشكل (5) منزل كامل مصنوع من البولي فينيل كلوريد كما أن لهذه المادة البلاستيكية استخدامات كهربائية كبيرة وخصوصاً في مجال التوتر العالي ولأن هذه المادة تتمتع بمقاومة عزل كهربائية عالية من رتبة ( $10^{14} \sim 10^{16} \Omega/cm$ ). تستخدم كمادة عازلة في الكابلات الكهربائية كما تستخدم في صناعة عوازل العبور، كما تستخدم هذه المادة في عزل أجزاء محولات التوتر العالي عن بعضها البعض. والجدول (1) يوضح مقاومة العزل الكهربائية لبعض المواد العازلة. ويبين الشكل (5) المتانة الكهربائية لبعض المواد العازلة.

الجدول (1) المقاومة الكهربائية لبعض المواد العازلة

المادة	المقاومة ( $\Omega \cdot cm$ )
PE	$10^{16} \sim 10^{29}$
PP	$10^{16} \sim 10^{29}$
PS	$10^{17} \sim 10^{19}$
Tetrafluoroethylene	$10^{15} \sim 10^{19}$
PVC	$10^{14} \sim 10^{16}$
Methacrylate	$10^{14} \sim 10^{15}$
PU	$10^{13} \sim 10^{15}$
Nylon	$10^{13} \sim 10^{14}$

## ١ PVC (كولوريد فينيل البولي)

السيد

- يتمتع بمتانة ميكانيكية عالية بالمقارنة مع المواد العازلة الأخرى، وخصوصا في درجات الحرارة العادية، ويتحمل الشد والضغط كما أنه مقاوم للكشط، بوضوح والجدول (٣) قدرة البولي فينيل كولوريد و بعض العوازل على تحمل اختبار الضغط لعشر مرات.

الجدول (٣) مقارنة بين المواد العازلة وقدرة تحملها لاختبار الضغط

المادة	Fatigue strength at $10^7$ time application of external stress [MPa]kg/mm <sup>2</sup>
PVC	1.7 (17)
PS	1.02 (10.0)
PE	1.12 (11.0)
PP	1.12 (11.0)
ABS	1.2 (11.8)

## ٦- الإجراءات المختبرية:

حددت المعايير القياسية الكهربائية الدولية والعالمية IEC طرائق محددة ودقيقة لإجراء اختبارات قياس الخواص الكهربائية وغير الكهربائية المميزة كثابت العزل وعامل الفقد وقياس السعة وتيار التسريب والنافذية النوعية ودرجة القساوة ومقاومة الشد والاستطالة، والتي تضمن أن تكون النتائج صحيحة ودقيقة وقابلة للتكرار والمقارنة في كافة الظروف المحيطية.

و انطلاقاً من الدراسة النظرية حول توقع تغير خواص المواد العضوية (البوليمرية) نتيجة لعمليات التقادم الحراري، فقد أجريت الاختبارات على عينات خاصة تم تحضيرها لذلك، وقد أجريت الاختبارات في مختبر التوتر العالي في قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق.

## ٦-١ العينات المختبرة:

### مواصفات العينات:

(١) مادة PVC هي عبارة عن حبيبات صغيرة الحجم تتراوح أبعادها بين (2mm-5mm) وقد أخذت هذه المادة الخام

PVC (flexible)	4	10	8	9	4
PVC (rigid)	6	10	7	9	2
ABS					
Epoxy resin					

- عند درجة حرارة أقل من 60°C يكون صلباً وقليل المرونة ويتجاوز هذه الدرجة تتحفظ المتانة وتزيد المرونة.
- صفاته الكهربائية جيدة (عدا المركبات المسماة بالمتكررات المستحلبة فهي غير ملائمة لأغراض العزل الكهربائي).


- يمكن أن يستخدم حتى 60°C أو 80°C بمزجه مع مواد ملينة ولكن متانته الميكانيكية تقل وعلى الغالب عملية المزج لها تأثير سلبي على الخواص الكهربائية لـ PVC.

يعتبر الـ PVC ومشتقاته من المواد البلاستيكية الحرارية أي تلين بارتفاع درجة الحرارة. وارتفاع أكثر لدرجة الحرارة تصبح بلاستيكية تأخذ أي شكل مطلوب وتعود إلى مواصفاتها بعد التبريد.

عامل الفقد عالي وذلك بسبب وجود شاردة الكلور -cl<sup>-</sup> (السالبة) وهذا يجعله قابلاً للاستقطاب.

المادة مقاومة للإشتعال والرطوبة حيث لا تبدي هذه المادة أي امتصاص للماء. و بما أنها حاوية على الكلور فإنها تحتفظ بصفات مؤخرة للإشتعال الطبيعي.

والشكل (٧) يبين قابلية الاشتعال للبولي فينيل كولوريد وبعض المواد العازلة ودرجة الحرارة الموقعة لاشتعال كل منها:




الشكل (٧) قابلية الاشتعال لبعض المواد العازلة

# 1

## السيد (PVC)

لقياس توتر الانهيار للمادة العازلة استخدمت الدارة المبينة بالشكل (9).



الشكل (9) دارة قياس توتر الانهيار داخل المادة العازلة

أجريت اختبارات قياس توتر الانهيار على عينات PVC قبل وبعد عملية التقادم الحراري باستخدام محول اختبار متزاوب (100 kV). ويتم تطبيق التوتر على مساري كروية الشكل قطرها 5mm، موضوعة على سطحي العينة المختبرة ضمن وعاء مملوء بالزيت. ثم يرفع التوتر من الصفر وحتى حدوث الخرق بسرعة منتظمة وثابتة وتجري كل مرة ثلاثة تجارب خرق بفواصل زمني قدره خمس دقائق بين كل تجربتين ليتخلص الزيت من الفقاعات الهوائية. ثم تحسب القيمة الوسطى الحسابية لـ  $U_d$ .

ولقياس المثانة الكهربائية تم استخدام العينات التي قمنا بتصنيعها على شكل أقراص دائرية قطرها 10 cm وسماكتها 2mm وذلك لتلائم مع حجيرة القياس.


توضع العينة في حجيرة القياس ضمن الزيت بحيث يثبت المسار الكروي العلوي على السطح العلوي للعينة والمسار الكروي السفلي على السطح السفلي وبحيث يغمر الزيت كلاً من المسار الكروي والعينة. بعدها يتم رفع التوتر حتى حدوث الانهيار عندها تحسب المثانة الكهربائية  $Ed$  بتقسيم توتر الانهيار  $U_d$  الذي حصلنا عليه على سماكة المادة العازلة أي:

$$Ed = U_d/d \text{ (kV/cm)}$$

### قياس تيار التسريب ومقاومة العبور

لقياس تيار التسريب ومقاومة العبور في المادة العازلة استخدمت الدارة المبينة بالشكل (10).

أثر التقادم الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC) لكافة العينات المصنعة للاختبار من مصدر واحد وشحنة واحدة والتي تم الحصول عليها من معمل محلي لتصنيع وإنتاج الكابلات الكهربائية المعزولة PVC وقد صنعت منها جميع العينات وذلك لكي يكون لها نتائج قابلة للتكرار. تم اختيار أبعاد العينات المصنعة كي تكون ملائمة لتجهيزات الاختبار والقياس وهذه الأبعاد هي  $d=2\text{mm}$ ,  $\phi=100\text{mm}$ . ويبين الشكل (8) شكل العينة المختبرة.



الشكل (8) شكل العينة المختبرة من مادة PVC

### الإجراء التجاري:

تم تقسيم العينات المصنعة إلى مجموعتين وهي: المجموعة الأولى: وهي العينات الشاهد، وتضم هذه مجموعة العينات المرجعية (Reference) التي لم تتعرض لـ  $U_d$  الحراري.

المجموعة الثانية: وهي العينات التي تعرضت لـ  $U_d$  الحراري وذلك بوضع عينات هذه المجموعة في فرن حراري بدرجة حرارة (70°C) ولمدة زمنية معينة. وبعدها تم إجراء التجارب على هذه العينات ولقياس القيم المميزة لخواص العزل الكهربائية والتي هي:


- توتر الانهيار والمثانة الكهربائية.
- السعة الكهربائية  $[C_x]$  وقياس عامل الفقد  $[\tan \delta]$ .
- وقياس ثابت العزل  $[E_r]$ .
- تيار التسريب  $[I]$  والناقلة النوعية  $[\chi]$ .

### 6-2 دارات الاختبار:

قياس توتر الانهيار الكهربائي  $U_d$  (kV)

- قياس السعة  $C_x$  و  $\tan \delta$  وقياس ثابت العزل  $[e_r]$ 

تم استخدام جسر شيرنوك (Schering bridge) المبين بالشكل (11) لقياس كل من السعة  $C_x$  وعامل الفقد  $\tan \delta$  وقياس ثابت العزل  $[e_r]$ .


الشكل (11) جسر شيرنوك لقياس السعة الكهربائية  $C_x$ 

حيث يتكون هذا الجسر من:

$C_x$ : سعة العينة  $C_N$ : مكثفة  $R_3$ : مقاومات المختبرة.  $C_4$ : مكثفة متغيرة.  $R_4$ : مقاومة عيارية.

ويكون جسر القياس من العينة المختبرة المجهول سعتها  $C_x$ ، ومن مكثفة عيارية مفرغة من الهواء ومقاومتها  $R_x$ ، مربوطة مع العينة على التوازي، حيث يرتبطان في النقطة المشتركة بطرف التوتر العالي لمحول الاختبار. أما الفرعين الآخرين للجسر فتحتوي على المقاومة المتغيرة  $R_3$  المرتبطة على القرع مع السعة المتغيرة  $C_4$ . وتلتقي الفرعتين في النقطة (B) المؤرضة. وتقع عناصر التوتر المنخفض خارج منطقة التوتر العالي، بحيث يمكن العمل عليها والتحكم بها بدون التعرض لأي خطر.

ويستخدم للتأكد من تعديل الجسر مقياس صفرى ذي حساسية عالية ومقاومة دخل كبيرة جداً ويتم وضع العينات المختبرة  $C_x$  ضمن حجيرة اختبار مغمورة بالزيت وبدرجة حرارة 25 درجة مئوية، ومجهزة بإطارات واقية لإزالة آثار تيار التسريب الجانبية. ويطبق توتر اختبار متاوب قدره 1kV، عندها نجد أن مؤشر المقياس G ينحرف عن وضعية الصفر ولإعادة التوازن للجسر نغير من قيم



الشكل (10) لقياس تيار التسريب داخل المادة العازلة

لقياس تيار التسريب المار في العينات يتم وضع العينات المختبرة في حجيرة الاختبار تحت الزيت، ويطبق عليها توتر عالي مستمر وقدره (2.5kV) . وتم إظهار تيار التسريب على راسم إشارة، ويتم نقل هذه الإشارة إلى حاسب مربوط مع راسم إشارة وذلك لمعالجتها وتخزينها وحساب القيمة العددية لتيار التسريب. وبعد رفع التوتر حتى قيمة 2.5 kV على العينة المختبرة يسري بداخلها تيار تسريبي ونشاهد شكل هذا التيار التسريبي على شاشة راسم الإشارة كما يتم نقل إشارة التيار إلى الحاسب للمعالجة والتخزين والحساب، ويتم الحساب كما يلي:

$$I = \frac{N \times K}{R \times A}$$

حيث:  $N$ : عدد المربعات،  $K$ : ثابت الراسم:  $V$ ،  $K=0.02$   $A$ : مساحة المقطع،  $A=20 \text{ cm}^2$ ،  $R$ : مقاومة الدخل للراسم وتساوي  $R=10k\Omega$ . بالتعويض في علاقة التيار نجد أنه:


$$I = \frac{N \times 0.02}{10 \times 10^3 \times 2000} = N(nA)$$

وتحسب الناقلة النوعية كما يلي:

$$R = \frac{U(kV)}{I(nA)} = \frac{U}{I} \times 10^{12}$$


$$R = \rho \frac{A}{d} = \frac{A}{x d} \Rightarrow x = \frac{A}{R d} = \frac{20 \times 10^{-12}}{0.2 U}$$

$$x = \frac{1}{R} \times 10^{-12} \Omega \text{cm}^{-1}$$



الشكل (14) تيار التسريب (5.8  $\mu$  A)

مثال 2: العينة الثانية : 100 h



الشكل (15) تيار التسريب (6  $\mu$  A)

يبين الجدول (6) نتائج قياس تيار التسريب السابقة ومقاومة العبور للعينات المتقدمة حرارياً.

أثر التقادم الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC) <sup>1</sup>  
المقاومة  $R_3$  والسعة  $C_4$  حتى يعود المقياس  $G$  إلى وضعية الصفر، عندها نسجل قيم المقاومة الكهربائية والسعة وتحسب القيم المجهولة وهي سعة العينة المختبرة  $C_x$  وعامل الفقد و ثابت العزل وذلك بالاستعانة بالعلاقات التالية:

$$\epsilon_r = C_x / 8.85$$

$$\tan \delta = 0.1 \times C_4$$

$$C_x = 5888 / R_3$$

## 7- الإجراء العملي:

بعد إجراء بعض الاختبارات الكهربائية حسب الأجهزة المتوفرة لدينا على العينات المطلوبة والمصنعة محلياً في مخابر التوتر العالي في قسم هندسة الطاقة الكهربائية وذلك لقياس الخواص الكهربائية لمادة البولي فينيل كلوريد PVC تم التوصل إلى النتائج التالية:

## 7-1 نتائج الاختبارات الكهربائية:

لقد تم قياس كل من السعة ( $C_x$ ) وعامل الفقد  $\tan \delta$  وثابت العازلية  $\epsilon_r$  للعينات وكانت كما في الجدول (4).

الجدول (4) نتائج قياس السعة وثابت العزل وعامل الفقد.

Tan $\delta$	$\epsilon_r$	$C_x$ [ $\mu$ F]	$C_4$ [ $\mu$ F]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	التوتر المطبق	العينة
0.064	3.77	33.4	0.64	175.8	1 kV	0 h
0.056	3.73	33.04	0.56	178.2	1 kV	100 h
0.055	3.70	32.82	0.55	179.4	1 kV	180 h
0.054	3.68	32.6	0.54	181	1 kV	280 h
0.052	3.66	32.47	0.52	181.3	1 kV	320 h

كما تم قياس كل من تيار التسريب ومقاومة العبور وكانت النتائج كما في الجدول (4) ويبين الشكلان (14) و(15) شكل تيار التسريب على بعض العينات المتقدمة حرارياً.

مثال 1: العينة الأولى : 0 h

-

الجدول (6) نتائج قياس تيار التسريب

x	$R_x 10^9$ ( $\Omega$ )	$I$ [ $\mu$ A]	التوتر المطبق	العينة

## أثر التقادم الحراري على الخصائص الكهربائية للبولي فينيل كلوريد (PVC) <sup>1</sup>

- أما بالنسبة لعلاقة تيار التسريب في العينات المختبرة من البولي فينيل كلوريد PVC مع فترة التقادم التي تتعرض لها هذه العينات، فقد تبين أنه مع تزايد فترة التقادم الحراري فإن عدد الزمر الحرة القابلة للحركة في المادة تتزايد نتيجة تكسير و تحطيم الروابط الحرة المتوضعة على الجزيئات وانطلاقها كزمر حرة قابلة للحركة مما يؤدي إلى زيادة تيار التسريب.

### الخاتمة:

أجرت هذه الدراسة تقادم حراري على عينات من مادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، وذلك خلال فترات زمنية مختلفة من عينة لأخرى، بعد ذلك قيست المحددات الكهربائية الأساسية لهذه العينات، وقارنت مع العينة العذراء (الشاهد). أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي:

- التعرف على المادة البوليميرية من خلال التعرف إلى عدد من خواصها المميزة.
- صنع العينات المناسبة لكل اختبار.

راسة تغير بعض الخواص الكهربائية لمادة PVC بسبب التقادم الحراري.

وقد شرحت الأسباب المؤدية لتلك التغيرات التي طرأت على الخصائص الكهربائية المدروسة.

**التمويل:** هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل(501100020595).

2.325	0.43	5.8	2.5 kv	0 h
2.403	0.416	6	2.5 kv	100 h
2.481	0.403	6.2	2.5 kv	180 h
2.724	0.367	6.8	2.5 kv	280 h
2.801	0.357	7	2.5 kv	320 h

### مناقشة النتائج:

بالعودة إلى الجدول السابق نلاحظ ما يلي:

- بالنسبة لعلاقة السعة  $C_x$  للعينات المختبرة من البولي فينيل كلوريد المتقادمة حراريًّا مع فترة التقادم حيث نلاحظ تناقص السعة  $C_x$  مع تزايد فترة التقادم التي تتعرض لها هذه العينات ويسير تناقص السعة  $C_x$  لأن ثابت العزل لها يتناقص وذلك لأن زيادة فترة التقادم تؤدي إلى تكسير وتحطيم الروابط الحرة المتوضعة على الجزيئات وانطلاقها كزمر حرة قابلة للحركة وتختفي من ثابت العزل في العينات مما يؤدي إلى تناقص السعة  $C_x$ .

- أما علاقة ثابت العزل  $\epsilon_r$  للعينات المختبرة من البولي فينيل كلوريد مع فترة التقادم، يلاحظ انخفاض ثابت العزل كلما زادت فترة التقادم لأن ذلك يؤدي إلى تكسير وتحطيم الروابط الحرة المتوضعة وانطلاقها كزمر حرة قابلة للحركة تختفي من ثابت العزل  $\epsilon_r$ .

- وعن علاقة عامل فقد للعينات المختبرة من البولي فينيل كلوريد مع تزايد فترة التقادم التي تتعرض لها هذه العينات، فقد زاد عامل فقد  $\delta$  لأن عمليات التقادم تساعد في كسر الروابط بين الجزيئات ونشوء الزمر الحرة التي تزيد من عمليات فقد في العينات.

## References:

- [1] [www.pvc-information.com](http://www.pvc-information.com)
- [2]-www.pvc.Org
- [3]-INVESTIGATION AND ANALYSIS OF THERMAL AGING OF XLPE AND PVC
- [4] -CABLE INSULATION MATERIALS MANUFACTURED, BY Ali Muhammad Ali Abu-Gurain.
- [5] -Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 2010.
- [6]- تشعيج المواد البوليمرية والاستخدامات الكهربائية لها، رسالة الدكتوراه للدكتور المهندس علي السيد.
- [7]- كتاب هندسة التوتر العالي/3/ للدكتور المهندس محمد نضال الرئيس، منشورات جامعة دمشق.
- [8]- كتاب خواص المواد الكهربائية للدكتور محمد نضال الرئيس، منشورات جامعة دمشق.